

<b>Nome prodotto:</b>	<b>K-TEX S04</b>
<b>Classificazione COV</b> (Dir 2004/42/CE):	Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo, plastica. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 300 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 300 g/l di COV.
<b>Generalità:</b>	Smalto antiruggine ad effetto antichizzante a grana media per esterno, a base di ossido di ferro micaceo e di alluminio, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici, alle abrasione e al lavaggio. Idoneo per qualunque tipo di supporto opportunamente preparato. L'effetto estetico (maggiore effetto metallizzato) e il grado di resistenza può essere aumentato con l'applicazione a prodotto essiccato d'una mano di Flating lucida o opaca.
<b>Preparazione delle superfici:</b>	<b>SUPERFICI IN LEGNO:</b> Stuccare e carteggiare la parte da verniciare, spolverare ed applicare una mano di K-Sint (cementite). attendere circa 12 ore dall'applicazione ed applicare due passate di K-TEX S04 intervallate da 8/12 ore circa. <b>SUPERFICI IN FERRO:</b> Stuccare e carteggiare la parte da verniciare, spolverare ed applicare due passate di K-TEX S04 intervallate da 8/12 ore circa.
<b>Consigli per l'applicazione:</b>	Temperatura ambiente: min. 5°C - max 35°C Umidità relativa: min. 35% - max 85% Condizioni del supporto: Asciutto
<b>Confezioni:</b>	Litri 2,5 - Litri 0,750
<b>Immagazzinamento:</b>	Conservare il barattolo ben chiuso e non diluito, in luogo fresco e asciutto. Temperatura di conservazione: superiore a 5°C - inferiore a 40°C Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura ed umidità
<b>Norme di sicurezza:</b>	Prodotto catalogato pericoloso soggetto ad etichettatura Dir. 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CE e successive modifiche. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. I contenitori vuoti o con modeste quantità di prodotto fresco o essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali in materia di smaltimento. Ulteriori approfondimenti per l'utilizzatore sono contenuti nella relativa scheda di sicurezza.

## Caratteristiche tecniche

## Dati rilevati in laboratorio a 21°C e 67% di umidità

<b>Natura del legante:</b>	Resine alchidiche uretanizzate
<b>Peso specifico:</b>	1300 - 1.350 gr/litro
<b>Colore:</b>	Colori di cartella
<b>Viscosità di fornitu.</b> Brookfield 20°C 20rpm:	1.350 - 3.000 cps
<b>Filmabilità a basse temperature:</b>	Buona a + 6°C
<b>PH:</b>	///
<b>Componenti:</b>	Uno (monocomponente)
<b>Infiammabilità:</b>	21-55°C
<b>Diluizione in volume(pennello):</b>	3-5%
<b>Diluizione in volume(spruzzo):</b>	10-20%
<b>Tipo di diluente:</b>	Sintetico
<b>Tipo di applicazione:</b>	Rullo, pennello, spruzzo.
<b>Spessore del film secco (2 mani):</b>	90-99 micron
<b>Resa teorica spessore consigliato:</b>	8 - 10 mq/litro
<b>Essiccazione al tatto:</b>	4 ore
<b>Essiccazione in profondità:</b>	24 ore
<b>Sovraverniciabilità:</b>	Minimo 24 ore
<b>Aspetto del film essiccato:</b>	Opaco
<b>Resistenza al lavaggio</b> n° colpi di spazzola:	Idoneo per applicazioni che richiedano resistenza al lavaggio (+ 6000 c.d.s.)
<b>Resistenza agli agenti atmosferici:</b>	Idoneo per applicazioni all'esterno
<b>Resistenza agli alcali:</b>	Resistente agli alcali (verificare l'alcalinità del supporto prima dell'applicazione)
<b>Permeabilità al vapore:</b>	Classificazione: scarsa. Diffusione del vapore d'acqua: +- 45 g/mq.d (= in 24 h)
<b>Presenza di sporco:</b>	Medio Bassa